

## Revitalish Cut wax

**RENOVAČNÍ ABRAZIVNÍ POLYMEROVÝ  
HYDROFOBNI NANO VOSK**

**RENOVUJE, OBNOVUJE A CHRÁNÍ  
GELCOAT, BARVENÉ A LAKOVANÉ  
POVRCHY**

**ODSTRAŇUJE OXIDACI,  
JEMNÉ ŠKRÁBANCE DO HLOUBKY**

**IG 449** je základní jemně abrazivní nano ochrana a je vyrobena na bázi fluorových nanopolymerů. Určená pro renovaci velmi starých a zašlých gelcoat, barev a laků od oxidace. Obnovuje jejich povrch, odstraňuje lehké škrábance, obnovuje a rozjasňuje barvy (s IMPAGUARD 448 efekt zrcadla) a zároveň je chrání (po aplikaci IMPAGUARD 447 - 448). V jediném úkonu hluboce čistí, odstraňuje stopy oxidace, obnovuje vybledlé barvy a připravuje podklad pro následnou finální ochranu IMPAGUARD 448. Na povrchu se vytvoří ultratenká, neviditelná, extrémně kluzká, pružná, dlouhotrvající hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění, otiskům rukou, usazování minerálních, solných a vápenatých povlaků, oxidaci, a také proti mikro poškrábání a nárazům. Je velmi odolný proti chemickým čisticím prostředkům.

### ■ Vynikající ošetření s ochranou IMPAGUARD 448

- Vynikající ochrana proti UV záření a oxidaci
- Vysoký lesk a hedvábný povrch
- Prevence proti špíně a znečištění
- Výrazně prodlužuje čistotu povrchu
- Díky re trakci vody usnadňuje následné čištění
- Jednoduchá a snadná aplikace

HF SERVIS s.r.o.  
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

[impaguard.cz](http://impaguard.cz)



I přes jemnou abrazi svým hydrofobním NANOPOLYMEROVÝM efektem chrání ošetřený povrch od vody, UVa a UVb záření, usazování minerálů a soli, špíny a znečištění. Díky povrchové energii a antistatickému účinku výrazně usnadňuje následné čištění bez nutnosti používání nebezpečných chemikálií. **IG 449** poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu na plochách jako jsou karoserie aut, vlaků, autobusů, tramvají, boky lodí, paluby, konstrukce, ochranné díly, strojní zařízení a opláštění, skeletové díly, průmyslové díly, speciální vybavení, atd. Použitelný na všech barvách, lacích nebo vícestupňových laků, gelcoat, s textilním či skelným vláknem nebo s pěnovým podkladem, kde jemně obrousí starý z oxidovaný povrch.

Produkt	Počet vrstev	Doba polymerizace	Báze	Vzhled	Ochrana a separace proti
IG 449	1, poté IG 448	Do 25 min	Solvent	Gel	Vodě, nečistotám, špíně, minerálním usazeninám

## Aplikace

- Produkt je připraven k přímému použití, používá se na čistých a suchých površích, které nejsou horké, nebo na slunci. Minimální teplota pro aplikace je 10°C.
- **Velmi znečištěné povrchy (i od stop gum) nejdříve očistěte produktem IMPAGUARD 230, po čištění opláchněte čistou vodou a nechejte uschnout**
- **Znečištěné povrchy (i od stop paliv a spalin) nejdříve očistěte produktem IMPAGUARD 250, po čištění opláchněte čistou vodou a nechejte uschnout**
- **Pokud je povrch stále po očištění s hrboleky je potřeba vyčistit čistící gumou (Clay-Clayování) a následně umýt IG 402/404**

■ **Ruční aplikace:** houbičkou (mikrovlákno).

Rozetřete krouživými pohyby rovnoměrně na povrchu do „mastného povlaku“ a jemně vybrousíme z oxidovaný povrch a škrábance. Nechte lehce zaschnout (při 20°C cca 10min), poté vyleštěte do sucha s požadovaným efektem povrchu

■ **Strojní aplikace: leštičkou s molitanovým brusným kotoučem (nejtvrdší)**

Naneste na brusný kotouč pastu, vyznačte si na karoserii místo o velikosti 30x30 cm. Při nízkých otáčkách rozetřete pastu po povrchu. Následně zvyšte otáčky na leštičce. Bruste třikrát vodorovně a třikrát svisle. Nikdy nepřejíždějte stejné místo hned za sebou. Následně nechte uschnout (10-15min) a pěnovým leštícím nebo „beránčím“ kotoučem doleštěte do vysokého lesku. Prach odstraňte mikrovláknovou utěrkou.

■ Následně aplikujte IMPAGUARD 448 krouživými pohyby (nebo místo krouživých pohybů aplikovat do kříže a to zprava do leva a následně kolmo. Aplikujte přes sebe tak, aby byla jistota, že není vynechané žádné místo) na povrchu do „mastného povlaku“ a nechte zaschnout, poté důkladně leštičkou vyleštěte do efektu „hlubokého zrcadla“ (nebo mikrovláknovou utěrkou krouživými pohyby).

■ Následné čištění provádějte pouze ochranným čističem IMPAGUARD 402/404 Wash'n Wax Cleaner, který prodlužuje životnost ochrany.

■ Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

**Balení:** 30L, 6x30L